



# Anlage V



## Aufheizen/Belegreifezeiten von Schüüter®-BEKOTEC-THERM bei nicht keramischen Oberbelägen

Uns sind folgende Bedingungen des Herstellers der Schüüter®-Systems Kg Iserlohn bekannt:

Aufheizen/ Belegreifezeiten:

Der Estrich kann frühestens nach 7 Tagen aufgeheizt werden. Ausgehend von 25° C wird die Vorkauftemperatur dabei täglich um ≤ 5° C bis auf max. 35° C erhöht. Diese Temperatur wird bis zum Erreichen der entsprechenden Belegreife des Estrichs gehalten. Die Oberbodenverlegung erfolgt auf abgeheiztem System.

### Protokoll/Erklärung

Objekt: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Wir bestätigen, folgende Herstellerbedingungen eingehalten zu haben.

a) Der Estrich wurde nicht innerhalb der ersten 7 Tage nach Estrichherstellung beheizt (abweichende Herstellerangaben sind zu berücksichtigen)

b) Der Aufheizvorgang wurde nach \_\_\_\_\_ Tagen

mit einer Vorkauftemperatur von 25° C begonnen

es wurde nicht aufgeheizt

c) Aufheiztabelle

Tage Belegreifezeiten	Sollvorkauftemperatur	Abgelesene Vorkauftemp.	Datum, Uhrzeit	Prüfer
1. Tag	25 °C			
2. Tag	30 °C			
3. Tag	max °C			
4. Tag	max °C			
5. Tag	max °C			
6. Tag	max °C			

Das Aufheizen wurde am \_\_\_\_\_ beendet.

Ausführender Handwerker: \_\_\_\_\_

Architekt / Bauherr: \_\_\_\_\_